

KULÖRPROGRAM

FP-12



ÄRGGRÖN



SVART



ZINKGRÅ



MÖRKGRÅ




TEGELRÖD



MÖRKRÖD



NÖTBRUN



SILVERMETALLIC

Levereras också i obehandlat (mattvalsat) utförande.

PVDF är ett tvåskiktssystem, med en underliggande primer.

PVDF är av typ klass ett, d v s delen PVDF är mer än 70% av fast bindemedel.

PVDF har en mycket god kulör och glanshållning med god formbarhet.

Baksidan är skyddslackerad som standard, men kan erhållas med en polyesterlack eller som en dubbelsidig PVDF.

Teknisk specifikation:

Filmtjocklek: 20-22 μ torr färg (+5-7 μ primer)

Flexibilitet: 1,5T (ECCA).

Pennhårdhet: F-H

Saltspray: Inga blåsor på ytan efter 1000 timmar i sur saltdimma (A.A.S.S.) och inte mer än 2,0 mm in från kant.

Glans och kulörhållning: Mycket liten förändring eller ingen alls efter 1000 timmar i QUVB.

Ovanstående är baserat på certifikat utfärdat av *British Board of Agreement* nr 93/2922.

All leverans av lackerad aluminium är testad enligt *EN norm nr 1396*.